



TECHNISCHES MERKBLATT

www.autolaky-eshop.com

TECHNICKÝ LIST

Beispritzverdünnung

Rozstříkové ředidlo

Číslo výrobku: **680 093**

Technologie: **SprayMax®**



- Plochý rozprašovací nástřik (obdobné lakovací pistoli)
- Vysoká vydatnost
- Stálý rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění spreje
- Profesionální lakovací výsledek

Výrobek:

- Ideální pro opravy typu „Spot Repair“
- Jednoduché a časově úsporné zpracování
- Vhodný zvláště pro rozstříkové práce u dvouvrstevného lakování a 2K lakování
- Výborné narušovací schopnosti
- Velmi dobrá leštitelnost
- Umožňuje vytvářet okrajová lakovaná místa bez znatelných přechodů

Surovinová báze : speciální kombinace pryskyřic a rozpouštědel

Oblasti aplikace: opravy ploch typu „Spot Repair“, rozstříkové práce s lakem



TECHNISCHES MERKBLATT

Doporučené podklady:

- 2K bezbarvé a krycí laky

Ochranná opatření:



Doporučené ochranné oblečení spolu s ochrannou maskou Typ: A2/P2



Ochranné gumové nebo nitrilové rukavice

Příprava:



Staré lakování v místech přechodů přibrousit jemným brusným papírem
(P2000 – P4000)




Před použitím důkladně protřepejte po dobu min.2 minut až do slyšitelného nárazu kuliček. Zkuste zkušební nástřik.



Bezprostředně po nástřiku 2K bezbarvého laku či 2K krycího laku lehce nanést na přechodová místa, až vznikne homogenní přechod.



TECHNISCHES MERKBLATT



Po skončení práce obraťte nádobku dnom vzhůru a krátkým stiskem vyprázdněte ventil

Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci.

Parametry:

Podíl pevné složky(sušiny):	4,8% vztaženo k účinné látce
VOC emisní hodnoty:	766 g/l - 306 g v jedné dóze
	Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list
Vydatnost :	cca 0,5 m ² / 1 dóza
Stupeň lesku:	odpadá

Skladování: při 20°C/36 měsíců

Délka spotřeby je závislá na skladování nepoužitého spreje při teplotách mezi 15 – 25 °C při vlhkosti ne větší než 60%, přepravě samotného spreje ve vodorovné poloze, suché a ochráněné před vlivem chemických a mechanických činitelů.

Poznámka: Určeno k profesionálnímu použití

