

TECHNICKÝ LIST: C.A.R.FIT Kunststoffgrundierung



Produkt: Základ na plasty (Plastic Primer)

Barva: Stříbrná

Objem: 1 L

Kód produktu: 4-355-1000

POPIS

Jednosložkový přínavostní základ (adhezni můstek) pro všechny běžné plastové díly.

POUŽITÍ

- Formulováno pro opravné lakování osobních i užitkových automobilů.
- Určeno k základování plastových dílů před aplikací následných materiálů.
- Vhodné pro většinu plastů používaných v automobilovém průmyslu (nárazníky, interiérové vybavení atd.).

VLASTNOSTI

- Vylepšená receptura.
- Vynikající přínavost.
- Rychlé schnutí.
- Stříbrná pigmentace pro snadnější identifikaci nanesené vrstvy.

VHODNÉ POVRCHY

ABS, EP (epoxydy/lamináty), PA (polyamidy), PBTP, PC (polykarbonáty), POM, PP/EPDM, PPO, PUR (polyuretany) měkké i tvrdé, PVC a OEM lakování.

PŘÍPRAVA POVRCHU

- Povrchy musí být čisté, suché a odmaštěné (např. pomocí C.A.R.FIT odstraňovače silikonu).
- Před aplikací musí být povrch zbroušen a matován.

APLIKACE

- Příprava: Důkladně protřepejte.
- Stav: Připraveno k použití (neředí se).
- Vybavení: Tryska 1.2–1.4 mm; vstupní tlak dle doporučení výrobce stříkací pistole.

- Postup: Nanášejte 1 vrstvu o tloušťce 5–7 μm .
- Důležité: Před nanášením laku se ujistěte, že je produkt zcela proschlý. Nepřekračujte doporučenou tloušťku vrstvy, mohlo by dojít k výraznému prodloužení doby schnutí a ovlivnění přilnavosti.

DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

- Schnutí na vzduchu: 15–30 min při 20°C .
- Následné vrstvy: Lze aplikovat 1K/2K plniče nebo vrchní laky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Barva: Metalická stříbrná.
- Hustota: 850–890 g/L.
- VOC: < 840 g/L (Limit EU: 840 g/L).

SKLADOVÁNÍ

- Nevystavujte přímému slunečnímu záření.